

**vetonit**  
ORIGINAL PRODUCT

**we**  
**care\***



**weber.vetonit** base gyps

## Штукатурка гипсовая базовая

- Выравнивание до 70 мм
- Ручное и механизированное нанесение



### НАЗНАЧЕНИЕ

- Базовое выравнивание стен и потолков
- Сухие помещения с нормальной влажностью, а также кухня, коридор, сан. узлы под дальнейшее шпаклевание и финишную отделку



8 800 234 01 31



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях



[www.vetonit.weber](http://www.vetonit.weber)



Приложение Weber-Vetonit для iOS и Android

**weber**  
SAINT-GOBAIN



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый*
Связующее	гипс
Заполнитель	перлит
Рекомендуемая толщина слоя, одно нанесение, мм	5-50 (локально до 70)
Расход смеси, кг/м <sup>2</sup> /мм	0,95-1,1
Расход воды, л/кг	0,35-0,45
Расход воды, л/30 кг мешок	10,5-13,5
Время использования с момента затворения водой, мин.	60
Время высыхания (одного слоя 10 мм), суток	4-6
Прочность на сжатие, не менее, МПа (7 суток, +23 °С, отн. вл. 50%)	2
Прочность сцепления с бетоном, не менее, МПа (7 суток, +23 °С, отн. вл. 50%)	0,3

\* Цвет гипсовых сухих смесей может иметь различные оттенки. Это зависит от природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

Фасовка: Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 30 кг.

Хранение: 6 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подходящие основания

Бетон, пенобетон, кирпич, оштукатуренные поверхности.

### Подготовка основания

Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п., должны быть удалены. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены.

Для повышения прочности сцепления штукатурной смеси с основанием и во избежание неравномерного схватывания раствора необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки **weber.prim contact**. После нанесения грунтовки необходимо дать ей полностью высохнуть (время высыхания 24 часа). Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

### Приготовление штукатурки

Мешок (30 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 10,5-13,5 л чистой воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды +20 °С.

Смешивание производить при помощи дрели с насадкой 1-3 минуты до получения однородной консистенции. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована не позднее 40 минут после затворения.

### Выполнение работ

Раствор в течение 40 минут нанести на поверхность механизированным способом или набросать вручную и разровнять правилом.

Как только штукатурный раствор начнет схватываться (через 60 минут после затворения), нанесенный слой подрезать правилом, снимая излишки и заполняя углубления. При нанесении нескольких слоев, второй слой штукатурки наносится, не дожидаясь полного высыхания первого слоя

(через 1-1,5 часа). Потолки штукатурить только в один слой, толщиной не более 15 мм.

Для получения более гладкой поверхности под декоративную отделку (оклейку обоями, покраску) поверхность необходимо обработать при помощи финишных и суперфинишных шпаклевок:

**weber.vetonit KR, weber.vetonit LR+, weber.vetonit L, weber.vetonit LR Pasta.**

### Рекомендации

Для достижения лучшего результата необходимо тщательно спланировать штукатурные работы, принимая во внимание время затвердевания гипсовой штукатурки. Во время выполнения работ температура должна быть выше +10 °С.

Температура воды для затворения сухой смеси должна быть в пределах от +5 до +30 °С.

### Очистка инструмента

Для работы использовать чистый инструмент и емкости (загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования штукатурного раствора). После работы инструмент вымыть водой.

### Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

### Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

8 800 234 01 31

www.vetonit.weber



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях



Приложение Weber-Vetonit для iOS и Android

**weber**  
SAINT-GOBAIN