

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Спрейпластер FC	63410
-----------------	-------

ОПИСАНИЕ

Спрейпластер FC - готовое к применению тонкослойная шпатлевка белого цвета на акриловой основе для окончательной подготовки поверхности под окраску и нанесение любых декоративных покрытий. Спрейпластер FC является элементом системы шпатлевок Террако Спрейпластер. Спрейпластер FC специально разработан для возможности его механизированного нанесения.

СВОЙСТВА

- Готовая к применению шпатлевка на основе смеси акриловых полимеров и точно градуируемых наполнителей.
- Подходит для окончательной подготовки поверхностей под все виды отделки при работах внутри помещений
- Толщина нанесения до 3 мм
- Обладает превосходной адгезией и низкой усадкой
- Быстро сохнет, не отслаивается
- Паропроницаема
- Позволяет повысить скорость выполнения работ в 3-4 раза

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Спрейпластер FC – применяется при внутренних работах любых зданиях в качестве финишной выравнивающей шпатлевки для окончательной подготовки стен перед нанесением декоративной отделки. В большинстве случаев наносится на предварительно выровненную поверхность основания с использованием базовой шпатлевки Спрейпластер BC.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Спрейпластер FC должны быть защищены с применением малярной ленты.

Нанесенный в качестве базового слоя Спрейпластер BC должен иметь необходимую прочность и обладать несущей способностью. Грунтования Спрейпластер BC перед нанесением Спрейпластер FC – не требуется.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Спрейпластер FC представляет готовый к нанесению материал, но в случае необходимости допускается его разбавление водой до 2-3 %.

Спрейпластер FC наносится с помощью распылителя и разравнивается с помощью широкого стального шпателя или Н-образного правила. Избыток материала со шпателя может быть возвращен обратно в емкость и использован для последующего нанесения.

29.03.2019



При необходимости, аналогичным способом может быть нанесен второй слой Спрейпластер FC. Суммарная толщина нанесения составляет до 3 мм. Через 24 часа после нанесения поверхность, при необходимости, может быть подвергнута ошкуливанию.

При нанесении Спрейпластер FC на потолочные поверхности, последний слой материала может быть не разравниваться, а быть оставлен в качестве окончательной текстуры поверхности. Никакое дополнительное декорирование, в этом случае, не требуется.

В случае остановки работ на короткое время пистолет для нанесения рекомендуется опустить в воду, а оставшийся в емкости Спрейпластер FC покрыть сверху тонким слоем воды. При возобновлении работ, удалить излишек воды с поверхности материала и продолжить нанесение.

Работы рекомендуется выполнять при температурах выше 10-12°C и при нормальной влажности, способствующих быстрому высыханию нанесенного покрытия. Высокая влажность и пониженные температуры могут существенно замедлить процесс высыхания и твердения.

После работы вымыть инструменты и оборудование водой. Поверхность, выполненная с применением Спрейпластер FC, является подготовленной для нанесения декоративных покрытий без дополнительного грунтования.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Спрейпластер FC производится в белом цвете и поставляется в пластиковых ведрах или мешках по 25 кг. Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 18 месяцев.

Хранить в сухих условиях при положительных температурах, в отсутствие воздействия источников тепла и солнца.

Замораживание материала – не допускается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Готовая к применению пастообразная полимерная шпатлевка для внутренних работ
Тип связующего	Акриловых сополимеры на водной основе
Цвет	Белый
Плотность кг/дм ³	Около 1,6-1,7 кг/м ³
Температура применения	Минимально допустимая - +5°C, рекомендуемая 10-30°C
Вязкость	79.000-95.000 cps
Толщина нанесения	До 3,0 мм
Расход	Около 1,80 кг/мм толщины
Разведение	В случае необходимости водой до 2-3 %
Оборудование для нанесения	Компрессор с производительностью 450-600 л/мин или специальные штукатурные станции
Срок хранения	18 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке в отсутствие воздействия источников тепла и солнца
Упаковка	Пластиковые ведра/ пластиковые мешки по 25 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 149 22 37,
info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 411 392,
sales.info@terraco.ru