




ШПАТЛЕВКИ

De Luxe[®]

Фаворит Отделочных Материалов



Шпатлевка полимерная ПРОФИ LR+

- ДЛЯ ФИНИШНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
- ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- ЭЛАСТИЧНАЯ
- УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
- ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для высококачественной финишной отделки стен и потолков при проведении работ внутри отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности. Рекомендуется для использования под последующую окраску, оклейку любыми видами обоев и отделку другими видами декоративных покрытий. Предназначена для нанесения ручным и механизированным способом.

СВОЙСТВА

Изготовлена на основе полимерного вяжущего, мелкодисперсионного минерального наполнителя и комплекса модифицирующих добавок. De Luxe Профи LR+ обладает высокой пластичностью и укрывистостью. Увеличенное время жизнеспособности раствора (7 суток в герметичной таре) позволяет установить удобный режим проведения работ и снижает риск возможных потерь материала. После высыхания создает идеально ровную гладкую поверхность с высокой степенью белизны. Экологически чистый продукт.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Оштукатуренные (цементные и гипсовые) поверхности, а также прочно зафиксированные ГКЛ и ГВЛ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, красок, масел, жиров и др. загрязнений, препятствующих нормальному сцеплению материала с поверхностью. Осыпающиеся и непрочные участки основания требуется удалить. Поверхность не должна быть подвержена деформации и усадке. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность необходимо обработать грунтовкой De Luxe. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости основания. Пористые основания требуют более тщательной обработки грунтовкой. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей. Для предварительного выравнивания значительных неровностей оснований рекомендуется использовать штукатурки De Luxe.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора следует использовать чистые емкости и инструменты. Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям (см. таблицу технических характеристик) и тщательно перемешать в течение 3-5 минут до получения однородной пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Перемешивание рекомендуется производить механизированным способом при помощи профессионального миксера либо дрели с насадкой на малых оборотах. Готовый раствор рекомендуется использовать в течение 24 часов. Внимание! При приготовлении раствора важно соблюдать соотношение "вода - сухая смесь".



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Шпатлевочный раствор нанести на подготовленное основание широким металлическим шпателем слоем от 0,3 до 3 мм. При необходимости выравнивание можно выполнять в несколько слоев при условии затвердевания предыдущего слоя (примерно 3 - 5 часов). Перед нанесением последующего слоя ранее нанесенный слой шпатлевки рекомендуется обработать грунтовкой De Luxe. При максимальной толщине нанесения шпатлевочный слой рекомендуется армировать сеткой с ячейкой 2x2 мм. Для финишной доводки поверхность шпатлевки зачищается при помощи мелкой наждачной бумаги. Последующая декоративная отделка (окраска, оклейка обоями и т.д.) возможна не ранее чем через 24 часа после нанесения последнего слоя шпатлевки. Принудительная сушка зашпатлеванной поверхности не допускается.

Все вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре +21 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---------------------------|
| Цвет | супербелый |
| Максимальная фракция | 0,1 мм |
| Дозировка воды: | |
| на 1 кг смеси | 0,35 - 0,4 л |
| на 25 кг смеси | 7,0-8,0 л |
| Расход при толщине слоя 1 мм* | 0,8-0,9 кг/м ² |
| Рекомендуемая толщина слоя | 0,3 - 3 мм |
| Прочность сцепления с основанием | 0,4 МПа |
| Жизнеспособность раствора | 24 часа |
| Нанесение следующего слоя шпатлевки | не ранее 3-5 часов |
| Нанесение декоративного покрытия | не ранее 24 часов |
| Температура проведения работ и основания | от +5 °С до +30 °С |
| Температура эксплуатации | от +5 °С до +40 °С |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Фасовка | 20 кг |

* - реальный расход зависит от степени ровности основания. При расчете требуемого количества материала необходимо учитывать возможные потери.

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бумажный крафт-мешок. Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении.

ВНИМАНИЕ

Беречь от детей. Во время работы использовать перчатки. При попадании в глаза и на кожу промыть водой.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.

Применяется для детских и медицинских учреждений.

Шпатлевка полимерная De Luxe Профи LR+ ТУ 5745-007-93673708-2015

Производитель: ООО «Фаворит»
 140053, Московская обл., г. Котельники,
 мкр. Силикат, д. 41
 Тел. (многоканальный): 8 (495) 988-43-35
 Технические консультации: 8 (800) 100-73-73
www.deluxe-ccc.ru
info@deluxe-ccc.ru

