weber.pas modelfino

Декоративная силикатно-силиконовая штукатурка с размером зерна 0,5 мм, для отделки декоративных элементов

- паропроницаемая
- эластичная
- гидрофобная
- с эффектом самоочищения

Продукция сертифицирована

НАЗНАЧЕНИЕ

- для создания гладких поверхностей по ранее нанесенным декоративным штукатуркам в системах фасадного утепления **weber.therm, weber.therm min, weber.therm comfort, weber.therm MonoRoc**.
- для отделки декоративных элементов внутри и снаружи помещений
- для декоративного оформления поверхностей внутри и снаружи помещений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовая к применению тонкослойная штукатурка на основе силиконовой эмульсии и жидкого калиевого стекла. Колеруется в 218 цветов. Обладает эффектом самоочищения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет*	218 стандартных цветов по каталогу Weber
Время высыхания до степени 3 при н.у., ч	4
Плотность штукатурки, кг/м^3	1600-2000
Прочность сцепления с бетонной поверхностью, МПа, не менее	0,6
Сопротивление паропроницаемости, м^2·ч·Па/мг	0,11
Долговечность покрытия, лет, не менее	10

* возможна колеровка в нестандартные цвета

Фасовка:
Пластиковые ведра по 25 кг.
Хранение:
В закрытой таре, сухом, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5 до +25 °С материал хранится до 12 месяцев.

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
107023, Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 2
Тел.: +7 (495) 981-47-43. Факс: +7 (495) 981-47-44 www.weber-vetonit.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания:

• минеральные основания, например, бетон, железобетон, поверхности, выполненные цементными штукатурками и шпаклевками **weber.stuk cement, weber.rend façade** и др., армированные базовые штукатурные слои должны быть сухими, прочными, поверхность должна быть ровной и загрунтованной.

• на поверхности утеплителя предусматривается соответствующий армированный базовый штукатурный слой в соответствии с инструкцией по монтажу **Weber**.

• при проведении ремонтных работ основание должно быть очищено от всех легко отслаивающих частей штукатурки или остатков старого покрытия и загрунтовано.

Порядок работы:

• готовый к применению материал **weber.pas modelfino** хорошо перемешать. При помощи шпателя из нержавеющей стали, на высушенную и соответствующим образом подготовленное основание, нанести материал и сразу растереть. Фактура создается путем затирки пластиковой гладилкой - теркой сразу после нанесения, не допуская высыхания поверхности.

• материал может набрызгиваться механическим способом на соответствующим образом подготовленные и загрунтованные декоративные элементы из ППС и ППУ.

Рекомендации:

• за один день до нанесения штукатурки поверхность обрабатывается грунтовкой **weber.prim UNI.**

• необходимо следить за тем, чтобы стыки штукатурок всегда притирались в сыром состоянии и использовались одинаковые штукатурные терки.

• всегда замешивать несколько ведер.

• рекомендуемый коэффициент яркости не менее 25%, в соответствии с цветовой палитрой Weber.

• температура окружающего воздуха и обрабатываемой поверхности при нанесении и высыхании должна быть не ниже +5°С. При нанесении не допускать прямого воздействия дождя, солнечных лучей и ветра. Высокая влажность и низкие температуры увеличивают время сушки материала

• для создания многоцветных поверхностей места стыков необходимо заклеить фасадной клейкой лентой. Нанести первый цветовой тон, и после затирки удалить клейкую ленту. Кромку первого цветового тона необходимо заклеить фасадной клейкой лентой не раньше чем через сутки и нанести следующий цветовой тон, стараясь не испачкать готовые поверхности.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

РАСХОД

Структура зернистая («шуба»)

	размер зерна, мм	расход кг/м^2	код
очень мелкозернистая	0,5	1,6	RP15

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
107023, Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 2
Тел.: +7 (495) 981-47-43. Факс: +7 (495) 981-47-44 www.weber-vetonit.ru